

## R-SL-SAN Silikon sanitarny

Silikon sanitarny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania

### Informacja o produkcie



### Aplikacje

- Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody: łazienki, kuchnie, pralnie, łaźnie jako uszczelnienie obrzeży akrylowych: wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalk, zlewozmywaków jak również blatów kuchennych itp
- Nie należy stosować do klejenia materiałów z kamienia naturalnego, akwariów, lustek, niezabezpieczonych metali oraz betonu
- Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody morskiej: baseny, łodzie, urządzenia portowe
- Uszczelnianie połączeń ceramiki łazienkowej z płytkami ceramicznymi.
- Spoinowanie blatów kuchennych

### Cechy i korzyści

- Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów.
- Zabezpieczony przed wzrostem grzybów i pleśni
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali
- Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

### Materiał podłoża

#### Certyfikowane do:

- Szkło
- Zabezpieczone metale (aluminium, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)
- Terakota
- Ceramika
- Glazura

### Instrukcja montażu



1. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
3. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć na wysokości o średnicy dostosowanej do szerokości wykonywanej spoiny.
4. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
5. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w preparacie do zwilżania silikonu lub w roztworze z mydła.
6. Silikon utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza, w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

## Dane Techniczne

| Parametr                             |                       | Wartość                                         | Metody                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura aplikacji                | [°C]                  | 5÷40                                            |                              |
| Wydajność                            | -                     | 18 m.b. połączenia 4x4 mm z 1 kartusza 300 ml   |                              |
| Odporność termiczna (po utwardzeniu) | [°C]                  | - 40÷180                                        |                              |
| Czas wstępnej obróbki                | [min]                 | 25                                              |                              |
| Czas utwardzania wgłębnego           | [mm/24h]              | 2                                               |                              |
| System utwardzania                   | -                     | jednokomponentowy-sieciuje wilgocią z powietrza |                              |
| Sposób utwardzania                   | -                     | kwaśny-octanowy                                 |                              |
| Gęstość                              | [kg/dm <sup>3</sup> ] | 1.01                                            |                              |
| Twardość Shorea A                    | -                     | 18                                              | Metoda SHORE'a, po 14 dniach |
| Wydłużenie przy zerwaniu             | [%]                   | 150                                             | ISO 8339, +23°C              |
| Skurcz                               | [%]                   | 17                                              |                              |
| Dopuszczalne odkształcenie           | [%]                   | 15                                              |                              |
| Opakowanie                           | -                     | kartusz 300 ml                                  |                              |
| <b>R-SL-SAN-01</b>                   |                       |                                                 |                              |
| Kolor                                | -                     | bezbarwny                                       |                              |
| Zawartość LZO                        | [g/l]                 | max. 35                                         | wartość obliczona            |
| <b>R-SL-SAN-02</b>                   |                       |                                                 |                              |
| Kolor                                | -                     | biały                                           |                              |
| Zawartość LZO                        | [g/l]                 | max. 45                                         | wartość obliczona            |
| <b>R-SL-SAN-03</b>                   |                       |                                                 |                              |
| Kolor                                | -                     | szary                                           |                              |
| Zawartość LZO                        | -                     | max. 40                                         | wartość obliczona            |

| Parametr                   |           | Wartość                                                                       |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura przechowywania | [°C]      | +5 ÷ +35                                                                      |
| Okres trwałości            | [miesiąc] | 18                                                                            |
| Warunki przechowywania     | -         | W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach. |

## Dane logistyczne

| Produkt     | Kolor     | Ilość [szt]            |                     |        | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|-------------|-----------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|             |           | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| R-SL-SAN-01 | bezbarwny | 15                     | 15                  | 1260   | 5.3                    | 5.3                 | 478.8  | 5906675251080 |
| R-SL-SAN-02 | biały     | 15                     | 15                  | 1260   | 5.4                    | 5.4                 | 480.1  | 5906675251097 |
| R-SL-SAN-03 | szary     | 15                     | 15                  | 1260   | 5.4                    | 5.4                 | 482.6  | 5906675251103 |