

RD 8 ALMGSi WEI R148M DEHN (840 018)



Ilustracje nie są wiążące

Drut DEHNalu zgodny z normą PN-EN 62561-2, do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód, przewód odprowadzający lub przewód połączenia wyrównawczego.

Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Typ	RD 8 ALMGSi WEI R148M DEHN
Nr kat.	840 018 ✓
Średnica przewodu Ø	8 mm
Przekrój	50 mm ²
Materiał	AlMgSi
Parametry	miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Przewodność	≥ 27,77 m / Ω mm ²
Rezystywność	≤ 0,036 Ω mm ² / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C)	6,4 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	135 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	76052100
GTIN (EAN)	4013364035706
Jed. Op.	148 m

Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.