

**SR1F****Rura termokurczliwa**

cienkościenna, samogasnąca, skurcz 2:1, bez kleju

Właściwości

- Cienkościenne, bez kleju
- Samogasnące (z wyjątkiem transparentnej)
- Elastyczne
- Odporne na czynniki chemiczne
- Odporne na korozję
- Stabilne termicznie
- Doskonałe właściwości elektryczne
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie

- Izolacja, łączenie przewodów w wiązki, znakowanie
- Ochrona mechaniczna
- Ochrona przed korozją

Materiał

- Sieciowane poliolefiny

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania

**Kolory****Zawartość opakowania**

Rury termokurczliwe w odcinkach metrowych

Typ		L m	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Grubość ścianki po obkurczeniu mm	Ilość w opakowaniu* szt.	Nr kat.
SR1F 1.2-0.6	czarna	1	1.2	0.6	0.41	10	457265
	żółto-zielona	1	1.2	0.6	0.41	10	457289
SR1F 1.6-0.8	czarna	1	1.6	0.8	0.43	10	457266
	żółto-zielona	1	1.6	0.8	0.43	10	457290
SR1F 2.4-1.2	czarna	1	2.4	1.2	0.51	10	457267
	żółto-zielona	1	2.4	1.2	0.51	10	457291
	transparentna	1	2.4	1.2	0.51	10	457301
	niebieska	1	2.4	1.2	0.51	10	457312
	czerwona	1	2.4	1.2	0.51	10	457322
	biała	1	2.4	1.2	0.51	10	457332
	szara	1	2.4	1.2	0.51	10	457343
SR1F 3.2-1.6	czarna	1	3.2	1.6	0.51	10	457268
	żółto-zielona	1	3.2	1.6	0.51	10	457292
	transparentna	1	3.2	1.6	0.51	10	457302
	niebieska	1	3.2	1.6	0.51	10	457313
	czerwona	1	3.2	1.6	0.51	10	457323
	biała	1	3.2	1.6	0.51	10	457333
	szara	1	3.2	1.6	0.51	10	457344
	brązowa	1	3.2	1.6	0.51	10	457356
	żółta	1	3.2	1.6	0.51	10	457364
	zielona	1	3.2	1.6	0.51	10	457372
SR1F 4.8-2.4	czarna	1	4.8	2.4	0.52	10	457269
	żółto-zielona	1	4.8	2.4	0.52	10	457293
	transparentna	1	4.8	2.4	0.52	10	457303
	niebieska	1	4.8	2.4	0.52	10	457314
	czerwona	1	4.8	2.4	0.52	10	457324
	biała	1	4.8	2.4	0.52	10	457334
	szara	1	4.8	2.4	0.52	10	457345
	brązowa	1	4.8	2.4	0.52	10	457357
	żółta	1	4.8	2.4	0.52	10	457365
	zielona	1	4.8	2.4	0.52	10	457373
SR1F 6.4-3.2	czarna	1	6.4	3.2	0.64	10	457280
	żółto-zielona	1	6.4	3.2	0.64	10	457294
	transparentna	1	6.4	3.2	0.64	10	457304
	niebieska	1	6.4	3.2	0.64	10	457315
	czerwona	1	6.4	3.2	0.64	10	457325
	biała	1	6.4	3.2	0.64	10	457336
	szara	1	6.4	3.2	0.64	10	457346
	brązowa	1	6.4	3.2	0.64	10	457358
	żółta	1	6.4	3.2	0.64	10	457366
	zielona	1	6.4	3.2	0.64	10	457374

*Sprzedaż w pełnych opakowaniach



Typ		L m	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Grubość ścianki po obkurczeniu mm	Ilość w opakowaniu* szt.	Nr kat.
SR1F 9.5-4.8	czarna	1	9.5	4.8	0.64	10	457281
	żółto-zielona	1	9.5	4.8	0.64	10	457295
	niebieska	1	9.5	4.8	0.64	10	457316
	czerwona	1	9.5	4.8	0.64	10	457326
	biała	1	9.5	4.8	0.64	10	457337
	szara	1	9.5	4.8	0.64	10	457347
	brązowa	1	9.5	4.8	0.64	10	457359
	żółta	1	9.5	4.8	0.64	10	457367
SR1F 12.7-6.4	zielona	1	9.5	4.8	0.64	10	457375
	czarna	1	12.7	6.4	0.64	10	457282
	żółto-zielona	1	12.7	6.4	0.64	10	457296
	transparentna	1	12.7	6.4	0.64	10	457305
	niebieska	1	12.7	6.4	0.64	10	457317
	czerwona	1	12.7	6.4	0.64	10	457327
	biała	1	12.7	6.4	0.64	10	457338
	szara	1	12.7	6.4	0.64	10	457348
SR1F 19.1-9.5	brązowa	1	12.7	6.4	0.64	10	457360
	żółta	1	12.7	6.4	0.64	10	457368
	zielona	1	12.7	6.4	0.64	10	457376
	czarna	1	19.1	9.5	0.76	10	457283
	żółto-zielona	1	19.1	9.5	0.76	10	457297
	transparentna	1	19.1	9.5	0.76	10	457306
	niebieska	1	19.1	9.5	0.76	10	457318
	czerwona	1	19.1	9.5	0.76	10	457328
SR1F 25.4-12.7	biała	1	19.1	9.5	0.76	10	457339
	szara	1	19.1	9.5	0.76	10	457349
	brązowa	1	19.1	9.5	0.76	10	457361
	żółta	1	19.1	9.5	0.76	10	457369
	zielona	1	19.1	9.5	0.76	10	457377
	czarna	1	25.4	12.7	0.89	10	457284
	żółto-zielona	1	25.4	12.7	0.89	10	457298
	transparentna	1	25.4	12.7	0.89	10	457307
SR1F 38.1-19.1	niebieska	1	25.4	12.7	0.89	10	457319
	czerwona	1	25.4	12.7	0.89	10	457329
	biała	1	25.4	12.7	0.89	10	457340
	szara	1	25.4	12.7	0.89	10	457350
	brązowa	1	25.4	12.7	0.89	10	457362
	żółta	1	25.4	12.7	0.89	10	457370
	zielona	1	25.4	12.7	0.89	10	457378
	czarna	1	38.1	19.1	1.02	1	457285
SR1F 51.0-25.4	żółto-zielona	1	38.1	19.1	1.02	1	457299
	transparentna	1	38.1	19.1	1.02	1	457308
	niebieska	1	38.1	19.1	1.02	1	457320
	czerwona	1	38.1	19.1	1.02	1	457330
	biała	1	38.1	19.1	1.02	1	457341
	szara	1	38.1	19.1	1.02	1	457351
	brązowa	1	38.1	19.1	1.02	1	457363
	żółta	1	38.1	19.1	1.02	1	457371
SR1F 76.0-38.0	zielona	1	38.1	19.1	1.02	1	457379
	czarna	1	51.0	25.4	1.14	1	457286
	żółto-zielona	1	51.0	25.4	1.14	1	457300
	transparentna	1	51.0	25.4	1.14	1	457309
	niebieska	1	51.0	25.4	1.14	1	457321
	czerwona	1	51.0	25.4	1.14	1	457331
SR1F 102.0-51.0	biała	1	51.0	25.4	1.14	1	457342
	szara	1	51.0	25.4	1.14	1	457353
SR1F 76.0-38.0	czarna	1	76.0	38.0	1.27	1	457287
	transparentna	1	76.0	38.0	1.27	1	457310
SR1F 102.0-51.0	czarna	1	102.0	51.0	1.40	1	457288
	transparentna	1	102.0	51.0	1.40	1	457311

*Sprzedaż w pełnych opakowaniach



Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Właściwości chemiczne		
Odporność na grzyby i pleśnie	brak wzrostu	AMS-DTL-7444
Odporność na korozję	brak korozji	ASTM D 2671 B
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm	ASTM D 2671
Odporność właściwa skrośna	$10^{14} \Omega \times \text{cm}$	ASTM D 257
Właściwości termiczne		
Temperatura pracy	-55°C do 135°C	IEC 216
Temperatura obkurczania	> 90°C	ASTM D 638
Elastyczność w niskiej temperaturze	-55°C	ASTM D 2671 C
Palność	samogasnące (tylko kolory)	UL 224
Właściwości fizyczne		
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	ASTM D 638
Wydłużenie przy zerwaniu	350%	ASTM D 638
Skurcz wzdlużny	≤10%	ASTM D 2671
Absorpcja wody	<0,5%	ASTM D 570
Gęstość	1,45 g/cm ³	ASTM D 792