



SB

Rury termokurczliwe w pudełku

cienkościenne, samogasnące, skurcz 2:1, bez kleju

Właściwości

- Cienkościenne, bez kleju
- Samogasnące (z wyjątkiem transparentnej)
- Elastyczne
- Odporne na czynniki chemiczne
- Odporne na korozję
- Stabilne termicznie
- Doskonałe właściwości elektryczne
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie

- Izolacja, łączenie przewodów w wiązki, znakowanie
- Ochrona mechaniczna
- Ochrona przed korozją

Materiał

- Sieciowane poliolefiny

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania



Zawartość opakowania

Rura termokurczliwa w pudełku

Kolory



Typ		L m	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Grubość ścianki po obkurczeniu mm	Nr kat.
SB 1.2-0.6	czarna	15	1.2	0.6	0.43	127020
	transparentna	15	1.2	0.6	0.43	127021
SB 1.6-0.8	czarna	15	1.6	0.8	0.43	127027
SB 2.4-1.2	czarna	15	2.4	1.2	0.51	127034
SB 3.2-1.6	czarna	15	3.2	1.6	0.51	127041
	niebieska	15	3.2	1.6	0.51	127044
	żółta	15	3.2	1.6	0.51	127045
	czerwona	15	3.2	1.6	0.51	127046
	biała	15	3.2	1.6	0.51	127047
	transparentna	15	3.2	1.6	0.51	127043
	szara	15	3.2	1.6	0.51	144429
	brązowa	15	3.2	1.6	0.51	144430
	pomarańczowa	15	3.2	1.6	0.51	144426
	żółto-zielona	15	3.2	1.6	0.51	127042
SB 4.8-2.4	czarna	10	4.8	2.4	0.52	127049
	niebieska	10	4.8	2.4	0.52	127052
	żółta	10	4.8	2.4	0.52	127053
	czerwona	10	4.8	2.4	0.52	127054
	biała	10	4.8	2.4	0.52	127055
	transparentna	10	4.8	2.4	0.52	127051
	szara	10	4.8	2.4	0.52	144433
	brązowa	10	4.8	2.4	0.52	144434
	pomarańczowa	10	4.8	2.4	0.52	144431
	żółto-zielona	10	4.8	2.4	0.52	127050
SB 6.4-3.2	czarna	10	6.4	3.2	0.64	127057
	niebieska	10	6.4	3.2	0.64	127060
	żółta	10	6.4	3.2	0.64	127061
	czerwona	10	6.4	3.2	0.64	127062
	biała	10	6.4	3.2	0.64	127063
	transparentna	10	6.4	3.2	0.64	127059
	zielona	10	6.4	3.2	0.64	127064
	szara	10	6.4	3.2	0.64	144438
	brązowa	10	6.4	3.2	0.64	144439
	żółto-zielona	10	6.4	3.2	0.64	127058



Typ		L m	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Grubość ścianki po obkurczeniu mm	Nr kat.
SB 9.5-4.8	czarna	10	9.5	4.8	0.64	127065
	niebieska	10	9.5	4.8	0.64	127068
	żółta	10	9.5	4.8	0.64	127069
	czerwona	10	9.5	4.8	0.64	127070
	biała	10	9.5	4.8	0.64	127071
	transparentna	10	9.5	4.8	0.64	127067
	szara	10	9.5	4.8	0.64	144444
	brązowa	10	9.5	4.8	0.64	144445
	pomarańczowa	10	9.5	4.8	0.64	144440
SB 12.7-6.4	żółto-zielona	10	9.5	4.8	0.64	127066
	czarna	8	12.7	6.4	0.64	127073
	niebieska	8	12.7	6.4	0.64	127076
	żółta	8	12.7	6.4	0.64	127077
	czerwona	8	12.7	6.4	0.64	127078
	biała	8	12.7	6.4	0.64	127079
	transparentna	8	12.7	6.4	0.64	127075
	szara	8	12.7	6.4	0.64	144449
	brązowa	8	12.7	6.4	0.64	144450
SB 19.1-9.5	pomarańczowa	8	12.7	6.4	0.64	144446
	żółto-zielona	8	12.7	6.4	0.64	127074
	czarna	7	19.1	9.5	0.76	127081
	niebieska	7	19.1	9.5	0.76	127084
	żółta	7	19.1	9.5	0.76	127085
	czerwona	7	19.1	9.5	0.76	127086
	biała	7	19.1	9.5	0.76	127087
	transparentna	7	19.1	9.5	0.76	127083
	szara	7	19.1	9.5	0.76	144455
SB 25.4-12.7	brązowa	7	19.1	9.5	0.76	144456
	pomarańczowa	7	19.1	9.5	0.76	144451
	żółto-zielona	7	19.1	9.5	0.76	127082
	czarna	4	25.4	12.7	0.89	127089
	niebieska	4	25.4	12.7	0.89	127092
	żółta	4	25.4	12.7	0.89	127093
	czerwona	4	25.4	12.7	0.89	127094
	biała	4	25.4	12.7	0.89	127095
	transparentna	4	25.4	12.7	0.89	127091
	szara	4	25.4	12.7	0.89	144460
	brązowa	4	25.4	12.7	0.89	144461
	pomarańczowa	4	25.4	12.7	0.89	144457
	żółto-zielona	4	25.4	12.7	0.89	127090

Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Właściwości chemiczne		
Odporność na grzyby i pleśń	brak wzrostu	AMS-DTL-7444
Odporność na korozję	brak korozji	ASTM D 2671 B
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm	ASTM D 2671
Odporność właściwa skrośna	10 ¹⁴ Ω x cm	ASTM D 257
Właściwości termiczne		
Temperatura pracy	-55°C do 135°C	IEC 216
Temperatura obkurczania	> 90°C	ASTM D 638
Elastyczność w niskiej temperaturze	-55°C	ASTM D 2671 C
Palność	samogasnące (tylko kolory)	UL 224
Właściwości fizyczne		
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	ASTM D 638
Wydłużenie przy zerwaniu	350%	ASTM D 638
Skurcz wzdlużny	≤10%	ASTM D 2671
Absorpcja wody	<0,5%	ASTM D 570
Gęstość	1,45 g/cm ³	ASTM D 792