

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT	MN-97-993-1; MN-97-993-5; MN-97-993-B	
DOZOWNIKI	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W	
ZASTOSOWANIE	Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały twarde.	
WŁAŚCIWOŚCI	Średniej lepkości klej, który zapewnia mocne i elastyczne spoiny na wielu materiałach, w tym ceramiki, metali i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP i PTFE).	
OPIS	Baza chemiczna :	EVA
	Skład :	Klasyfikacja niebezpiecznych składników zgodnie z przepisami.
	kolor :	Bursztynowy / żółty
	Średnica :	Ø 11,4 ± 0,40 mm
	Długość :	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm
DANE TECHNICZNE	Lepkość (180 °C) :	8.500 ± 3.000 CP
	Temperatura mięknienia :	90 ± 5 °C
	Temperatura stosowania :	170 °C - 210 °C
	Czas otwarty :	20" - 30" (medium)
	Czas wiązania :	-
PREZENTACJA	Torebka ½ / 1 / 2 kg Pudełko 5 / 10 / 16 / 20 kg	
INFORMACJA	Wszystkie składniki tego produktu spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zostały uznane za dopuszczone do zastosowania w klejach pozostających w pośrednim kontakcie z żywnością przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA (przepisy federalne CFR: Title 21, Section 175.105 "Adhesives").	



Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

www.rawlplug.com