

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT	MN-97-997-1; MN-97-997-5; MN-97-997-B										
DOZOWNIKI	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W										
ZASTOSOWANIA	Szybkie klejenie papieru, kartonu i innych materiałów porowatych.										
WŁAŚCIWOŚCI	Klej o niskiej lepkości i krótkim czasie otwarcia, optymalny do zastosowań opakowaniowych, ale może być również stosowany na różnych powierzchniach, takich jak drewno, tkaniny, szkło, ceramika i niektóre tworzywa sztuczne.										
OPIS	<table><tr><td>Podstawowy składnik chemiczny:</td><td>EVA</td></tr><tr><td>Skład:</td><td>Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).</td></tr><tr><td>Kolor:</td><td>Bursztyn/ Brąz</td></tr><tr><td>Średnica:</td><td>Ø 11,40 ± 0,40 mm</td></tr><tr><td>Długość:</td><td>100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</td></tr></table>	Podstawowy składnik chemiczny:	EVA	Skład:	Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).	Kolor:	Bursztyn/ Brąz	Średnica:	Ø 11,40 ± 0,40 mm	Długość:	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm
Podstawowy składnik chemiczny:	EVA										
Skład:	Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).										
Kolor:	Bursztyn/ Brąz										
Średnica:	Ø 11,40 ± 0,40 mm										
Długość:	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm										
DANE TECHNICZNE	<table><tr><td>Lepkość (180 °C):</td><td>4000 ± 1200 Cp</td></tr><tr><td>Temperatura zmiękczenia:</td><td>102 ± 6 °C</td></tr><tr><td>Temperatura zastosowania:</td><td>170 °C - 210 °C</td></tr><tr><td>Czas otwarcia:</td><td>15" - 20" (krótki)</td></tr><tr><td>Czas utrwalania:</td><td>10" - 12"</td></tr></table>	Lepkość (180 °C):	4000 ± 1200 Cp	Temperatura zmiękczenia:	102 ± 6 °C	Temperatura zastosowania:	170 °C - 210 °C	Czas otwarcia:	15" - 20" (krótki)	Czas utrwalania:	10" - 12"
Lepkość (180 °C):	4000 ± 1200 Cp										
Temperatura zmiękczenia:	102 ± 6 °C										
Temperatura zastosowania:	170 °C - 210 °C										
Czas otwarcia:	15" - 20" (krótki)										
Czas utrwalania:	10" - 12"										
PREZENTACJA	Waga 5 / 10 / 20 kg w opakowaniu 600 kg na palecie										
INFORMACJE	Wszystkie składniki tego produktu spełniają wymogi rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i są dopuszczone do stosowania w klejach mających pośredni kontakt z żywnością przez Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").										



Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

www.rawlplug.com