

K-SL-SAN

SILIKON
SANITARNY

Silikon sanitarny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania

CECHY I KORZYŚCI ✓

Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie całkowicie odporne na działanie wody, tłuszczów, kwasów, alkaliów

Zabezpieczony przed wzrostem grzybów i pleśni

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: szkła, glazury, terakoty, ceramiki oraz zabezpieczonych metali

Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

PODŁOŻA ✓



Szkło



Zabezpieczone metale
(aluminium, miedź, stalowa, ocynkowana blacha)



Terakota



Ceramika



Glazura



Drewno zabezpieczone





Silikon sanitarny to elastyczny, jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie silikonu octowego, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Zawiera środki grzybobójcze, które skutecznie chronią przed rozwojem pleśni i grzybów, dzięki czemu idealnie nadaje się do łazienek, kuchni oraz innych miejsc narażonych na kontakt z wodą. Tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną spoinę, odporną na detergenty, parę wodną i zmienne temperatury. Doskonale przylega do powierzchni takich jak ceramika, szkło, emalia, glazura, aluminium i inne gładkie materiały.

APLIKACJE

Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody: łazienki, kuchnie, pralnie, łaźnie jako uszczelnienie obrzeży akrylowych: wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalek, zlewozmywaków jak również blatów kuchennych itp

Uszczelnianie w miejscach narażonych na działanie wody morskiej: baseny, łodzie, urządzenia portowe

Nie należy stosować do klejenia materiałów z kamienia naturalnego, akwariów, lustek, niezabezpieczonych metali oraz betonu



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
3. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć na wysokości o średnicy dostosowanej do szerokości wykonywanej spoiny.
4. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
5. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w preparacie do zwilżania silikonu lub w roztworze z mydła.
6. Silikon utwardza się poprzez reakcję z wilgocią z powietrza, w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

DANE TECHNICZNE

Parametr		Wartość
Temperatura aplikacji	[°C]	5 ÷ 40
Wydajność	-	17 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm z kartusza 280 ml
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	[°C]	-40 ÷ +100
Czas tworzenia naskórka (pyłosuchość)	[min]	15 ÷ 20
Czas utwardzania wgłębnego	[mm/24h]	1,6 ÷ 2,0
System utwardzania	-	jednokomponentowy-sieciuje wilgocią z powietrza
Sposób utwardzania	-	kwaśny-octanowy
Gęstość	[g/cm ³]	0,95
Opakowanie	-	kartusz 280 ml
K-SL-SAN-01		
Kolor	-	bezbarwny
K-SL-SAN-02		
Kolor	-	biały
K-SL-SAN-03		
Kolor	-	szary

Parametr		Wartość
Temperatura przechowywania	[°C]	+5 ÷ +30
Okres trwałości	[miesiąc]	12
Warunki przechowywania	-	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Kolor	Ilość			Waga			EAN
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
		[szt]			[kg]			
K-SL-SAN-01	bezbarwny	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675313818
K-SL-SAN-02	biały	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675313832
K-SL-SAN-03	szary	12	12	1152	4,5	4,5	464,6	5906675649184