

K-SL-DEK

USZCZELNIACZ DEKARSKI
KAUCZUKOWY

Uszczelniacz kauczukowy dekarSKI - elastyczna pół-gęsta masa uszczelniająca do zastosowań dekarSKich

CECHY I KORZYŚCI ✓

Do większości uszczelnień w branży dekarSKiej

Przyczepna do podłoży blacharskich, bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalowych, drewnianych, szklanych i większości tworzyw sztucznych

Utwardzone uszczelnienie można malować

Odporne na działania atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV

PODŁOŻA ✓



Szkło



Blacha stalowa



Stal nierdzewna



Głazura



Beton



Kamień naturalny



Drewno



Tworzywa sztuczne



Podłoża bitumiczne



Dachówka





Uszczelniacz dekarski to wysokiej jakości, jednoskładnikowy uszczelniacz przeznaczony do zastosowań dachowych i zewnętrznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości materiałów budowlanych, takich jak blacha, dachówki, cegła, beton, drewno czy tworzywa sztuczne. Tworzy elastyczną, trwałą i odporną na warunki atmosferyczne spoinę, odporną na działanie promieniowania UV, wilgoci, wysokich i niskich temperatur. Idealnie nadaje się do uszczelniania połączeń blacharskich, kominów, rynien, świetlików oraz pokryć dachowych.

APLIKACJE

Uszczelnianie elementów obróbki blacharskich dachów, tarasów, kominów i wiatków


Uszczelnianie miejsc przebiegów przez dachy i tarasy

Naprawa dachów pokrytych papą bitumiczną

Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych

Połączenia blach falistych i trapezowych oraz płyt azbest- cementowych i płyt bitumicznych

Połączenia między elementami fundamentów ścian i piwnic oraz wypełnianie szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Powierzchnia, na którą ma być stosowany uszczelniacz, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy, pozostałości starego uszczelnienia i innych substancji osłabiających przyczepność.
2. Przed przystąpieniem do aplikacji uszczelniacza obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
3. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć na wysokości o średnicy dostosowanej do szerokości wykonywanej spoiny.
4. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
5. Nałożony uszczelniacz można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w preparacie do zwilżania uszczelniaczy lub w roztworze z mydła.
6. Uszczelniacz utwardza się mechanicznie poprzez odparowanie rozpuszczalnika, w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
7. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

DANE TECHNICZNE

Parametr		Wartość
Temperatura aplikacji	[°C]	-10 ÷ +30
Wydajność	-	17 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm z kartusza 280 ml
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	[°C]	-20 ÷ +90
Czas wstępnej obróbki	[min]	5 ÷ 15
System utwardzania	-	fizyczne twardnienie masy
Sposób utwardzania	-	odparowanie rozpuszczalnika
Gęstość	[kg/cm³]	0,90
Opakowanie	-	kartusz 280 ml
K-SL-DEK-01		
Kolor	-	bezbarwny
K-SL-DEK-06		
Kolor	-	ceglasty
K-SL-DEK-07		
Kolor	-	czarny
K-SL-DEK-08		
Kolor	-	grafitowy

Parametr		Wartość
Temperatura przechowywania	[°C]	+5 ÷ +25
Okres trwałości	[miesiąc]	24
Warunki przechowywania	-	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Kolor	Ilość			Waga			EAN
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
		[szt]			[kg]			
K-SL-DEK-01	bezbarwny	12	12	1152	4,7	4,7	481,9	5906675649207
K-SL-DEK-06	ceglasty	12	12	1152	4,7	4,7	481,9	5906675649214
K-SL-DEK-07	czarny	12	12	1152	4,7	4,7	481,9	5906675649221
K-SL-DEK-08	grafitowy	12	12	1152	4,7	4,7	481,9	5906675649238