RTC

Rury termokurczliwe cienkościenne

Rury termokurczliwe cienkościenne do izolacji, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz identyfikacji kabli i przewodów. W procesie kurczenia dopasowują się do kształtu przedmiotu.



- zmniejszają średnicę w procesie kurczenia i dopasowują się do kształtu przedmiotu
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- dobrze chronią przed wilgocią
- odporne na grzyby, chemikalia i korozję
- samogasnące
- wolne od związków halogenu
- zgodne z dyrektywami REACH i RoHS

Parametry techniczne

Norma samogasnąca	UL 94-HB
Współczynnik skurczu	2:1
Zgodność	REACH i RoHS

Dane techniczne

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 1,6-0,8-C/1	czarny	1,60	0,8	0,43	100 szt
RTC 1,6-0,8-B/1	biały				100 szt
RTC 1,6-0,8-ZZT/1	żółto-zielony				100 szt
RTC 1,6-0,8-N/1	niebieski				100 szt
RTC 1,6-0,8-M/1	mix*				100 szt
RTC 2,4-1,2-C/1	czarny	2,40	0,8		100 szt
RTC 2,4-1,2-B/1	biały				100 szt
RTC 2,4-1,2-ZZT/1	żółto-zielony				100 szt
RTC 2,4-1,2-N/1	niebieski				100 szt
RTC 2,4-1,2-M/1	mix*				100 szt
RTC 3,2-1,6-C/1	czarny	3,20	1,6	0,51	100 szt
RTC 3,2-1,6-B/1	biały				100 szt
RTC 3,2-1,6-ZZT/1	żółto-zielony				100 szt
RTC 3,2-1,6-N/1	niebieski				100 szt
RTC 3,2-1,6-M/1	mix*				100 szt
RTC 4,8-2,4-C/1	czarny	4,80	2,4	0,51	40 szt
RTC 4,8-2,4-B/1	biały				40 szt
RTC 4,8-2,4-ZZT/1	żółto-zielony				40 szt
RTC 4,8-2,4-N/1	niebieski				40 szt
RTC 4,8-2,4-M/1	mix*				40 szt

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 6,4-3,2-C/1	czarny	6,40	3,2	0,65	40 szt
RTC 6,4-3,2-B/1	biały				40 szt
RTC 6,4-3,2-ZZT/1	żółto-zielony				40 szt
RTC 6,4-3,2-N/1	niebieski				40 szt
RTC 6,4-3,2-M/1	mix*				40 szt
RTC 9,5-4,8-C/1	czarny	9,50	4,8	0,65	20 szt
RTC 9,5-4,8-B/1	biały				20 szt
RTC 9,5-4,8-ZZT/1	żółto-zielony				20 szt
RTC 9,5-4,8-N/1	niebieski				20 szt
RTC 9,5-4,8-M/1	mix*				20 szt
RTC 12,7-6,4-C/1	czarny	12,70	6,4	0,65	20 szt
RTC 12,7-6,4-B/1	biały				20 szt
RTC 12,7-6,4-ZZT/1	żółto-zielony				20 szt

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 12,7-6,4-N/1	niebieski	12,70	6,4	0,65	20 szt
RTC 12,7-6,4-M/1	mix*				20 szt
RTC 15,9-8,0-C/1	czarny	15,90	8		20 szt
RTC 15,9-8,0-B/1	biały				20 szt
RTC 15,9-8,0-ZZT/1	żółto-zielony				20 szt
RTC 15,9-8,0-N/1	niebieski				20 szt
RTC 15,9-8,0-M/1	mix*				20 szt

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 19,1-9,5-C/1	czarny	19,10	9,5		10 szt
RTC 19,1-9,5-B/1	biały				10 szt
RTC 19,1-9,5-ZZT/1	żółto-zielony				10 szt
RTC 19,1-9,5-N/1	niebieski				10 szt
RTC 19,1-9,5-M/1	mix*				10 szt
RTC 25,4-12,7-C/1	czarny	25,40	12,7	0,89	10 szt
RTC 25,4-12,7-B/1	biały				10 szt
RTC 25,4-12,7-ZZT/1	żółto-zielony				10 szt
RTC 25,4-12,7-N/1	niebieski				10 szt
RTC 25,4-12,7-M/1	mix*				10 szt
RTC 31,8-15,9-C/1	czarny	31,80	15,9		10 szt
RTC 31,8-15,9-B/1	biały				10 szt
RTC 31,8-15,9-ZZT/1	żółto-zielony				10 szt
RTC 31,8-15,9-N/1	niebieski				10 szt
RTC 31,8-15,9-M/1	mix*				10 szt
RTC 38,1-19,1-C/1	czarny	38,10	19,1		10 szt
RTC 38,1-19,1-B/1	biały				10 szt
RTC 38,1-19,1-ZZT/1	żółto-zielony				10 szt
RTC 38,1-19,1-N/1	niebieski				25 szt
RTC 38,1-19,1-M/1	mix*				10 szt

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTC 50,8-25,4-C/1	czarny	50,80	25,4		10 szt
RTC 50,8-25,4-B/1	biały				10 szt
RTC 50,8-25,4-ZZT/1	żółto-zielony				10 szt
RTC 50,8-25,4-N/1	niebieski				10 szt
RTC 50,8-25,4-M/1	mix*				10 szt

Właściwości		
Fizyczne	Wytrzymałość na rozciąganie	10 N/mm2
	Wydłużenie przy zerwaniu	200%
	Zmiana na długości	≤+5%, ≤-10%
	Nasiąkliwość wodą	<0,5%
	Gęstość	1.20 g/cm3
Termiczne	Temperatura pracy ciągłej	-30°C do +105°C
	Min. temperatura kurczenia	>90°C
	Szok termiczny (4 godz. w temp. 250°C)	nie kapie, nie pęka, nie rozpuszcza się
	Starzenie cieplne (168 godz. w temp.175°C)	wydłużenie 100%
	Elastyczność dla niskich temp. (-55°C)	nie pęka
	Temperatura magazynowania	zalecana ≤40°C
Elektryczne	Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/m