RTP

Rury termokurczliwe pogrubiane

Rury termokurczliwe pogrubiane do odtwarzania bezpośredniej izolacji na kablach do 1 kV oraz powłok zewnętrznych kabli nN i SN. Zapewniają elastyczne uszczelnienie i wysoką ochronę mechaniczną.

- wykonane ze stabilizowanych termicznie, usieciowionych polimerów
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- elastyczne uszczelnienie oraz wysoka ochrona mechaniczna i chemiczna
- ochrona przed promieniowaniem UV



Parametry techniczne

Napięcie	do 1 kV
Materiał	stabilizowane termicznie, usieciowione polimery
Współczynnik skurczu	3:1

Dane techniczne



Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem D [mm]	Max. Ø po obkurczeniu D [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu T [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTP 9-3-C/1	czarny	9	3	1,7	10 szt
RTP 12-4-C/1	czarny	12	4	2	10 szt
RTP 22-6-C/1	czarny	22	6	2,5	10 szt
RTP 30-8-C/1	czarny	30	8	2,5	10 szt
RTP 34-7-C/1	czarny	34	7	3	10 szt
RTP 40-12-C/1	czarny	40	12	2,8	10 szt
RTP 55-16-C/1	czarny	55	16	3	10 szt
RTP 65-19-C/1	czarny	65	19	3	10 szt
RTP 80-22-C/1	czarny	80	22	3,2	10 szt
RTP 100-30-C/1	czarny	100	30	3,2	5 szt
RTP 140-40-C/1	czarny	140	40	3,2	5 szt

Właściwości		
Fizyczne	Gęstość względna Absorbcja wilgoci Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy zerwaniu	1,25 ± 0,2 g/cm3 0,2% (max) 10 N/mm2 (min) 350% (min)
Fizyczne po starzeniu się w 120°C przez 500 godzin	Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy zerwaniu	8 N/mm2 (min) 300% (min)
Elektryczne	Rezystywność skośna Wytrzymałość dielektryczna Stała dielektryczna	1010Ωm (min) 8 kV/mm (min) 3,5 (max)

Właściwości		
Chemiczne	Odporność na grzyby	<1
	Test w mgle solnej	spełnia
	Odporność chemiczna	dobra