RTCK

Rury termokurczliwe cienkościenne z klejem

Rury termokurczliwe cienkościenne z warstwą kleju do izolacji, ochrony mechanicznej oraz oznaczania kabli i przewodów. Klej upłynnia się pod wpływem temperatury, szczelnie łącząc rurę z zabezpieczanym elementem.



- wewnętrzna warstwa kleju uszczelniającego
- doskonała izolacja i ochrona przed wilgocią
- ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- dobra przyczepność do stali, tworzyw sztucznych i innych materiałów

Parametry techniczne

Stosunek kurczliwości	3:1
Temperatura obkurczania	> 100°C
Temperatura pracy	-55°C do +110°C

Dane techniczne

Symbol	Kolor	Min. Ø przed obkurczeniem [mm]	Max. Ø po obkurczeniu [mm]	Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Liczba szt. w opakowaniu [1szt.=1m]
RTCK 3-1-C/1	czarna	3	1	1	40 szt
RTCK 3-1-T/1	transparentna				40 szt
RTCK 4-1-C/1	czarna				20 szt
RTCK 4-1-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 4.8-1.6-C/1	czarna	4,8	1,6	1	40 szt
RTCK 4.8-1.6-T/1	transparentna				40 szt
RTCK 6-2-C/1	czarna	6	2	1,1	20 szt
RTCK 6-2-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 8-2-C/1	czarna				20 szt
RTCK 8-2-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 9-3-C/1	czarna	9	3	1,3	20 szt
RTCK 9-3-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 12-3-C/1	czarna				20 szt
RTCK 12-3-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 12-4-C/1	czarna	12	4	1,7	20 szt
RTCK 12-4-T/1	transparentna				20 szt
RTCK 18-6-C/1	czarna	18	6	2	10 szt
RTCK 18-6-T/1	transparentna				10 szt
RTCK 24-8-C/1	czarna	24	8	2,5	10 szt
RTCK 24-8-T/1	transparentna				10 szt

Właściwości		
Fizyczne	Wytrzymałość na rozciąganie	11 N/mm2
	Wydłużenie przy zerwaniu	300%
	Zmiana na długości	≤+1%, ≤-15%
	Nasiąkliwość wodą	<0,5%
	Gęstość	1.45 g/cm3
Termiczne	Temperatura pracy ciągłej	-55°C do +110°C
	Min. temperatura kurczenia	>90°C
	Szok termiczny (4 godz. w temp. 250°C)	nie kapie, nie pęka, nie rozpuszcza się
	Starzenie cieplne (168 godz. w temp.175°C)	wydłużenie 250%
	Elastyczność dla niskich temp. (-55°C)	nie pęka
	Palność	spełnia
Elektryczne	Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/m