

OPASKI OTW - otwieralne naturalne

materiał: poliamid 6.6

temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -40°C do +85°C

wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm²


absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

TYP	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	OPAKOWANIE [szt]	
OTW-100IC	102x3,6	25	18	100	<input type="checkbox"/>
OTW-150STC	150x4,6	39	22	100	<input type="checkbox"/>
OTW-190STC	200x4,6	55	22	100	<input type="checkbox"/>
OTW-300STC	300x4,8	88	22	100	<input type="checkbox"/>
OTW-370STC	370x4,8	102	22	100	<input type="checkbox"/>





OPASKI OTW - otwieralne czarne

materiał: poliamid 6.6

temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -40°C do +85°C

wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

TYP	ROZMIAR [mm]	ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	OPAKOWANIE [szt]	
OTW-150HW	150x7,6	35	22	100	■
OTW-200HW	200x7,6	50	22	100	■
OTW-300HW	300x7,6	80	22	100	■
OTW-500HW	500x8,5	145	34	100	■

